

Armorlite® Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

HP Blue 15

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego.....	13%
Odbicie światła widzialnego (na zewnątrz).....	31%
Odbicie światła widzialnego (do wewnątrz).....	54%
Transmisja całkowitej energii słonecznej.....	11%
Odbicie całkowitej energii słonecznej.....	37%
Absorbacja całkowitej energii słonecznej.....	52%
Transmisja promieni UV.....	<1%
Współczynnik zacinienia.....	0.29
Współczynnik zysku ciepła słonecznego.....	0.25
Redukcja odblasków.....	86%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana.....	75%