

Armorlite® Standard

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

IR 80 Ext.

Parametry optyczne i słoneczne

Transmisja światła widzialnego (VLT)	78%
Odbicie światła widzialnego	9%
Blokada promieniowania UV	99%
Całkowita energia słoneczna odbita	8%
Transmisja całkowitej energii słonecznej	46%
Absorbpcja całkowitej energii słonecznej	46%
Redukcja oślepienia	13%
Współczynnik zacielenia	0.68
Współczynnik LEC	1.15
Redukcja promieniowania IR	78%
Całkowita energia słoneczna zatrzymana	41%