



WARSFOLL® www.warsfoll.com.pl
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR SUNGARD® W POLSCE

PRODUKCJA Z USA 
FOLIE SAMOCHODOWE

CHARCOAL BLACK

CHARCOAL BLACK >	35	20	05
WSPÓŁCZYNNIK ZACIENIENIA <i>Shading Factor</i>	0.79	0.71	0.68
CAŁKOWITA ENERGIA SŁONECZNA ZATRZYMANA <i>Total Solar Energy Rejected (TSER)</i>	31.3%	38.2%	40.8%
CAŁKOWITA ENERGIA SŁONECZNA ODBITA <i>Total Solar Energy Reflected</i>	5.9%	5.5%	5.5%
ABSORBCJA CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ <i>Total Solar Energy Absorbed</i>	36.6%	47.0%	50.8%
TRANSMISJA CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ <i>Total Solar Energy Transmitted</i>	57.5%	47.5%	43.7%
ODBICIE ŚWIATŁA WIDZIALNEGO <i>Visible Light Reflected</i>	5.4%	4.7%	4.5%
TRANSMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO <i>Visible Light Transmitted</i>	36.6%	19.1%	4.4%
EMISYJNOŚĆ <i>Emissivity</i>	0.86	0.86	0.86



SunTek

 **ClearPlex**

Armorlite

 **AVERY DENNISON**

mactac 

