



WARSFOLL® www.warsfoll.com.pl
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR SUNGARD® W POLSCE

PRODUKCJA Z USA 
FOLIE SAMOCHODOWE
HP CHARCOAL

HP CHARCOAL >	22	15	04
WSPÓLCZYNNIK ZACIENIENIA <i>Shading Factor</i>	0.59	0.57	0.54
CAŁKOWITA ENERGIA SŁONECZNA ZATRZYMANA <i>Total Solar Energy Rejected (TSER)</i>	48.7%	50.4%	53%
CAŁKOWITA ENERGIA SŁONECZNA ODBITA <i>Total Solar Energy Reflected</i>	8%	8.4%	8.7%
ABSORBCJA CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ <i>Total Solar Energy Absorbed</i>	58.9%	60.8%	64.1%
TRANSMISJA CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ <i>Total Solar Energy Transmitted</i>	33.1%	30.8%	27.2%
ODBICIE ŚWIATŁA WIDZIALNEGO <i>Visible Light Reflected</i>	5.6%	5.2%	4.7%
TRANSMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO <i>Visible Light Transmitted</i>	22.5%	14.6%	3.9%
EMISYJNOŚĆ <i>Emissivity</i>	0.81	0.82	0.81



SunTek

 **ClearPlex**

Armorlite

 **AVERY DENNISON**

mactac 

